

PRODUIT

RACLAY 2**Résine de scellement
thermoplastique et imperméable**

- Protection du dallage
- Révèle la couleur
- Idéal pour le maintien du dallage
- Résistant au gel / dégel
- Idéal pour le maintien des dallages.

**PRESENTATION /**

Bidon de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 bidons)

COULEURS /

Incolore

CONSOMMATION/

150-200 g/m² et par couche


ASPECT/

Semi-brillant

CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

REFERENCES/ Résine en couleur
Raclay 2 Couleur

**DESCRIPTION /**

Solution copolymère acrylique pour le traitement et la protection de pavés en béton et les marquages routiers.

CARACTERISTIQUES/

- Emulsion acrylique thermoplastique au séchage purement physique.
- Son principal champs d'application est le scellement et le recouvrement de pavés en béton.
- Béton imprimé ou lisse
- Mise en valeur des couleurs choisies.

RECOMMANDATION D'APPLICATION/

- Une fois le revêtement complètement sec, (été \geq 10 jours / hiver \geq 28 jours) appliquer la **Raclay 2** au rouleau ou au pulvérisateur (il est recommandé d'en étaler 2 passages).
- Suivre le mode d'emploi fourni.
- N'ajouter aucun additif à la résine.
- Bien aérer la pièce en cas d'utilisation du produit en intérieur.
- Utiliser des gants, des masques et des lunettes de sécurité pendant toute la durée d'utilisation du produit.
- Ne pas appliquer en cas de risque d'averses ou de gelées, en cas d'humidité apparente ou par temps de forte chaleur.
- Température d'application : entre 10 et 25°C (mesurés au sol)

MODE D'EMPLOI/

- Le dallage doit être complètement sec et exempt de toute poussière.
- Application sans surcharges à 2 mains
- Séchage au toucher : 2 heures
- Carrossable : 24 heures
- Traffic routier possible après 48 heures

*Ces résultats peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre.

PRESTATINOS/

Matériau solide : 60 ± 2
Indice de couleur : ≤ 2
Viscosité : 6000 – 12000 cps.



www.pavistamp.com

Renseignement client:

France 03 85 45 19 95

España: +34 902 158 743

